

**Приложение к разделу 4.6 Усиление и восстановление каменных конструкций с применением полимерных и композитных материалов.
Конструктивные решения вновь устраиваемых перекрытий**

Характеристики материалов, составляющих систему внешнего армирования, должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 4.6.1.

Таблица 4.6.1.

Характеристики материалов, составляющих систему внешнего армирования

Наименование показателя	Значение показателя	Метод контроля
1	2	3
Для холстов, сеток и других тканых материалов из углеволокна		
Прочность, МПа, не менее	1000	<u>ГОСТ 25.601</u>
Модуль упругости, ГПа, не менее	55	<u>ГОСТ 25.601</u>
Коэффициент линейного температурного расширения, °C ⁻¹ - продольный, α_L - поперечный, α_T	$(-1-0) \cdot 10^{-6}$ $(22-50) \cdot 10^{-6}$	<u>ГОСТ 15173</u>
Для ламинатов, армированных углеволокном		
Прочность, МПа, не менее	1600	<u>ГОСТ 25.601</u>
Модуль упругости, ГПа, не менее	150	<u>ГОСТ 25.601</u>
Температура стеклования, °C, не менее	40	<u>ГОСТ 32618.2</u> <u>ГОСТ P55135</u>
Коэффициент линейного температурного расширения, °C ⁻¹ - продольный, α_L - поперечный, α_T	$(1-0) \cdot 10^{-6}$ $(22-55) \cdot 10^{-6}$	<u>ГОСТ15173</u>

Окончание табл.7.1

1	2	3
Для холстов, сеток и других тканых материалов из стекловолокна		
Прочность, МПа, не менее	520	<u>ГОСТ 11262</u>
Модуль упругости, ГПа, не менее	15	<u>ГОСТ 9550</u>
Коэффициент линейного температурного расширения, °C ⁻¹ - продольный, α_L - поперечный, α_T	$(6-10) \cdot 10^{-6}$ $(19-23) \cdot 10^{-6}$	<u>ГОСТ 15173</u>
Для ламинатов, армированных стекловолокном		
Прочность, МПа, не менее	520	<u>ГОСТ 11262</u>
Модуль упругости, ГПа, не менее	15	<u>ГОСТ 9550</u>
Температура стеклования, °C, не менее	40	<u>ГОСТ 32618.2</u> <u>ГОСТ P55135</u>
Коэффициент линейного температурного расширения, °C ⁻¹ - продольный, α_L - поперечный, α_T	$(6-10) \cdot 10^{-6}$ $(19-23) \cdot 10^{-6}$	<u>ГОСТ 15173</u>
Для адгезивов		

Время открытой выдержки	Заявленное значение $\pm 20\%$	<u>ГОСТ 2 8780</u>
Жизнеспособность	Заявленное значение $\pm 20\%$	<u>ГОСТ 27271</u>
Модуль упругости при сжатии, Н/мм ² , не менее	2000	<u>ГОСТ 9550</u>
Прочность при сдвиге, Н/мм ² , не менее	10	<u>ГОСТ 14759</u>
Температура стеклования, °С, не менее	40	<u>ГОСТ 32618.2</u> <u>ГОСТ Р 55135</u>
Коэффициент линейного температурного расширения °С ⁻¹ , не менее	$10 \cdot 10^{-6}$	<u>ГОСТ 15173</u>
Усадка, %, не более	0,1	<u>ГОСТ 18616</u>

* Согласно требованиям ГОСТ 32943
